

Ficha Técnica - Lycfinish Pro

1. Descrição do Produto

Tipo de produto:	<p>Velatura de acabamento em fase solvente, que protege e decora as madeiras de carpintaria, interiores ou exteriores, particularmente expostas às intempéries.</p> <p>É um creme de fácil aplicação que não escorre durante a aplicação. A riqueza da sua formulação confere-lhe um papel hidrófugo importante, permitindo-lhe resistir à acção dos agentes climáticos.</p> <p>Constitui uma protecção duradoira contra os raios ultra violeta e impede o envelhecimento da madeira.</p>
Coloração:	<p>Confere às madeiras mais claras uma coloração translúcida, de madeira nobre, realçando os veios naturais da mesma.</p> <p>Apresenta-se com 22 cores todas miscíveis entre si, Nogueira, Paduque, Viochene, Carvalho, Castanho, Pinho Dourado, Cerejeira, Mogno, Teca, Incolor, Verde garrafa e cores de decoração/ design. (Amarelo, vermelho, azul, rosa, preto, branco...).</p> <p>Consultar catálogo de cores. No exterior são recomendados os tons mais escuros e nunca o incolor.</p>

2. Eficácia

Velatura de tratamento eficaz::	<ol style="list-style-type: none">1. Contra os agentes biológicos.<ul style="list-style-type: none">- Bolores de superfície.- Azulamento (manchas escuras).2. Contra intempéries.<ul style="list-style-type: none">- Chuva, neve, sol, resinas e agentes Anti-UV.
Aplicação:	<p>É destinado ao tratamento das madeiras de carpintaria exteriores.</p> <p>* Varandas, portas, janelas e casas de madeira.</p> <p>* Vigamentos, estruturas exteriores, alpendres, vedações...</p>

3. Particularidades do Produto

Características Físicas:	Aspecto - Líquido fluído Densidade a 20°C - cerca de 0,90 Ponto de inflamabilidade - 40°C Extracto seco - 46%
Características Químicas:	Solvente orgânico - White Spirit Óxidos de ferro e pigmentos orgânicos Resinas de tipo alquídicas com envelhecimento por farinação Agentes Anti-UV
Secagem:	Ao tacto - 2 horas Para recobrir - 4 horas. O tempo de secagem depende da natureza da madeira e das condições do ambiente (humidade, temperatura). Limpeza do material com diluente sintético.
Acondicionamento:	1 L e 5 Lts.

4. Técnicas de Tratamento

Aplicação:	Madeiras novas - 2 a 3 demãos. Manutenção - 1 a 2 demãos. Para uma melhor eficácia do tratamento 1 demão de velatura de impregnação Velyc líquida + 2 demãos de Velatura de acabamento LY-CFINISH acetinado, asseguram uma melhor protecção dos trabalhos Para o exterior, aconselhamos o mínimo 2 demãos. As madeiras devem estar limpas, sem poeiras, não oleosas e secas (humidade inferior a 18%). As madeiras oleosas devem ser desengorduradas com um diluente celuloso. LYCFINISH aplica-se com pincel, escova ou pistola.
Consumo:	1 Lt para 14 m ² .

4. Instruções de Segurança

- Precauções:
- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação.
 - Segundo o processo de aplicação recomenda-se o uso de óculos, luvas e máscaras.
 - Em caso de projecção para os olhos ou de ingestão, consultar um médico.
 - Não deixar ao alcance das crianças e conservar longe dos alimentos.
 - Evitar o contacto com plantas e animais.
 - Não reutilizar a embalagem.
 - Não lançar no esgoto ou ambiente.

Contactos:

www.lyctus.pt

Rua Alfredo Keil, N° 5

Monte Abraão 2745-318 Queluz

Telef. 216 011 368 / 218 041 301 / 218 027 734

